

JTP101

	BİRİM	STANDART	DEĞER
MEKANİK ÖZELLİKLER			
Özkütle	g/cm ³	DIN 53479	1,41
23°C, 50% RH' de Nem Emilimi	%		0,2
23°C' de Su Emilimi (saturasyon)	%		0,85
Çekme Mukavemeti	N/mm ²	DIN 53455	68-70
Kopma Uzaması	%	DIN 53455	35
Elatik Modülü	N/mm ²	DIN 53457	3300
Brinell Sertliği	N/mm ²	DIN 53456	140
Kayma Direnci	μ	---	< 0,4
Erime Sıcaklığı	°C	---	164-167
Minimum Kullanım Sıcaklığı	°C	---	-50
Maksimum Kullanım Sıcaklığı	°C	---	100

KİMYASAL DAYANIMLAR**Kimyasal Dayanıma Sahip**

90°C' ye kadar su, HFA, HFB, HFC akışkanları, Mineral yağlar, Bitkisel yağlar, Yakıtlar, Alkoller, 100°C'ye kadar hava

Kimyasal Dayanıma Sahip**Değil**

HFD, Ozon, 150°C'ye kadar hava